República de Cuba

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR MINERO METALURGICO

Facultad de Metalúrgia

TRABAJO DE DIPLOMA

Tema: Obtención de Rutilo

Diplomante: Williams Parra Pérez ofanné.

Tutor : Dtor. Eulicer Fernandez Calle

DEDICATORIA

DEDICATORIA

A mis queridos padres, espesa e hijo quienes siempre me tendieron la mano quando intenté-flaquear, y con su ejemplo y añor me educa-ron y ayudaron a seguir adelante bajo quelquier circunstancia.

A la revolución que me brindó la sportunidad de poder ser hoy en día profesional. A tedos elles dedico este trabajo.

AGRADECIMIENTO

AGRADECIMIENTO

Quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que con su ayuda desinteresa da facilitaren la realización de este trabajo y - en especial a mis tutores Dr. Eulicer Fernandez y Ing. María Ramirez Presz de quienes recibí el - apoyo y orientación necesaria para la ejecución - de esta tares propuesta.

RESUMEN

RESUMEN

En el presente trabajo de Diploma se analiza una tecnología para la obtención de Rutilo Sintético apartir de material detrítico procedente del RíoCañete, El mismo tiene un contenido de 30 % de Ilme
nita.

La tecnología empleada se denomina Proceso del Sulfato la cual consta de las siguientes operaciones.

- 1. Bixivadción del mineral molido
- 2. Clarificación de la solución
- 3. Precipitación del éxido de Titanio Hidratado
- 4. Filtración y lavado del precipitado .
- 5. Calcinación
- 6. Tratamiento de acabado y pulverización del pigmento de (TiO2)

Nuestro objetivo rádica en realizar un estudio pre liminar de las tres primeras operaciones por considerarlas las más importante, para la cual se realiza una valoración termodinámica sobre la posibilidad de ocurrencia de las principales reacciones, así como el cálculo estequiométrico del consumo de H₂SO₄ en el proceso de lixiviación, luego de varificar la clarificación de la solución se hace un estudio del proceso de precipitación a partir de la determinación del PH de precipitación del Ti4+,

Fe2+, Fe3+. obteniendose como resultado un precipi tado de color amarillento con un contenido de hierro igual a 8,79 %.

INDICE

	Pág.
Resumen	
Introducción	
I- Breve Información Sobre	
el Titanio	4
or areatto	1
1.1- Descubrimiento y Reserva	1
1.2- Aplicaciones	2
1.3- Mineralógia	4
II- Característica de las Mate	
rias Primas Empleadas	7
2.1- Arenas de Playa Mejias	7
2.2- Análisis Granulométrico	7
2.3- Análisis Mineralógico	9
2.4- Rio Cañete	10
2.5- Análisis Granulométrico	10
2.6- Análisis Mineralógico	10
III- Parte Experimental	11
3.1- Cálculo Termodinámico	12
3.2- Cálculo Estequiométrico	15.
3.3- Lixiviación	18
3.4- Clarificación	19
3.5- Precipitación	19
3.6- Cálculo de la Extracción	21
3.7- Cálculo Económico	21
IV - Analisis de los Resultados.	22
.1- Lixiviación	22
.2- Precipitación	22
Conclusiones Recomendaciones Bibliografía Anexos	. 1
40 0 42 0 6	

INTRODUCCION

3

INTRODUCCIÓN:

La política económica de nuestro país está encaminada a la creación de la base técnico meterial del socialismo, esta política en estos tiempos deperíodo especial está orientada a reorganizar y de sarrollar la economía en aras de superar su deformación estructural desarrollar la industria nacional, diversificar e incrementar la producción así como aumentar los rubros exportables, el volumen de las exportaciones y a la vez sustituir importaciones.

Musstro peís invierte anualmente cerca de dos millones de dolares en la compra de pigmentos de Titanio (TiO2) para la fabricación de lozas de Cerámica, producción de pinturas y otros usos; el presente Trabajo de Diploma tiene como objetivo realizar un estudio preliminar de las operacionesfundamentales del proceso del Sulfato [4], el cuál puede emplearse para la producción de pigmentos a base de Titanio a partir de materia prima nacional (Ilmenítica) procedente del Rio Cañete, este trabajo tiene la importancia de que se pueden
obtener pequeñas producciones de Rutilo Sintético,
las cuales se podrían emplear en la fabricación de
varillas de soldar, así como en la producción de diferentes objetos de Cerámica.

CAPITULO # 1

- I- Breve información sobre el Titanio (descubrimiento, reserva, utilización y mineralogía).
 - 1.1 Descubrimiento y Reserva del Tatanio.

vas en los países espitalistas desarroladoss yen los países en desarrollo en 1980 eran calcu
ladas en 263,2. 106 teneladas de Titanio o su equivalente 438,7.106 toneladas de Rutilo. Las
reservas mayores se encuentraneen los países capitalistas desarrollados (58,7%) en lo fun
damental estas se encuentran en forma de Ilmeni
tas, en los países desarrollados las reservas de Ilmenitas son tres veces mayores que en lospaíses en desarrollo sin embargo en estos las reservas de Rutilo son 1,3 veces mayores que en
los primeros.

Las mayores reservas de Ilmenitas se encuentram en la India (23,6 %), Canadá (23 %) y Noruega (18,6 %).

Les reservas fundamentales de Titanio en formade Anatasa se enquentran en Brasil con un -(74,8 %) de todas las reservas de Rutilo

Los yacimiento de Rutile que más se explètan en la actualidad se encuentran en Australia con un (7.5 %) e India con un (6.1 %).

La producción de pigmentos de Rutilo comenzó en 1908 y desde entences el vólumen se ha incrementado considerablemente, en 1981 se produjeron -

2,34.106 toneladas de las cuales 34,1 fueron - en USA, en 1990 se produjeron 2,45.106 tonela-

La producción Titanio Metálico se inicio en 1945, en 1947 se produjeron 2 teneladas en USA
y en 1980 24000 teneladas, en todos los países
capitalistas la producción en 1981 fué de 53 500 ton. (USA, Japón, Gran Bretaña) y en 1985 se produjó 80 000 ton.

La producción mundial de concentrados de Ilmenitas y de Rutilo en los últimos años de la dé
cada del 80 y principios de la década del 90 se muestran en las tablas [1 y 2] de los anexos.

1.2 Aplicaciones del Titanio

El Titanio encuentra amplia demanda en la meta lurgia ferrosa donde se usa en cálidad de desoxidante y desgacificador. En la producción de acero para carriles y otros tipos, se intro duce en forma de ferrotitanio en cantidad de -0,03-0,2 %.

En alcaciones con fiferentes metales (Al. Mg.-Cu.Cr?Ni.Co.Mo.W y otros) le proporciona a las mismas elevadas propiedades mecánicas, en particular elevada resistencia, baja densidad - (el doble menor que la del hierro) y elevadas propiedades anticorrosivas.

El Tetracloruro de Titanio (TiCl₄) se utiliza como semiproducto en la producción de Titanio, eincluso para formar cortinas de humo como señaliza
ción, gracias a su capacidad de hidrolizarse rápi
damente en presencia de aire húmedo.

De aleaciones a bese de Titanio se construyen par te del fuselaje de los aviones y elementos de los motores de reacción. Em la construcción de los - chietes parte del cuerpo dellos motores, los depó sitos de hidrógeno líquido y otros elementos conhechos de Titanio

Les aleaciones de Titanio de utilizan para la cons trucción de barcos, en la automvilística para eltransporte ferroviario.

Gracias a la estabilidad contra la corrosión el Titanio y sus aleaciones se usan en la construc-ción de equipos en la insdustria química en la producción de equipos de medicina etc.

El éxido de Titanio natural lo introducen en la composición del revestimiento de los electrodos para la soldadura eléctrica, la elevada constante
dieléctrica en forma de Rutilo condiciona su utili
zación para la preparación de delectricos sólidos,
en la producción de condensadores, equipos de radio y otros.

La aplicación más importante del Titanio en forma - de Rutilo es en la preparación de pigmentos blencos comúnmente llamados blanco de Titanio que poseen - elevado poder de revestimiento y son no tóxicos.

Les pintures a base de estos pigmentos son utilizades para pintar barcos, automóviles, tambien son introducidos en la composición de esmaltes, resinas y masas de papel.

1.3 Maneralogía

El Titanio en calidad de componente principal se encuentra en un número considerable de minerales, los minerales principales de Titanio son 85,5 de ellos 50 son silicates y el resto óxidos y óxidos complejos.

La mayoria de las minerales de Titanio son acceso-rios sin embargo la Ilmenita Rutilo, Anatasa, Esfera, Pereuskita, Loparita y algunos etros minera
les de Titanio pueden formar manifestaciones gran-des.

En la actualidad sólo dos minerales poseen significado industrial que son la Ilmenita y el Rutilo.

La Ilmenita se distribuye más ampliamente en las yacimientos magmáticos y el Rutilo en los metamorfo
génicos, en calidad de minerales accesorios ellos se encuentranmfrecuentemente en las rocas ígneas.

Entre las formaciones sedimentarias las manifesta-ciones mayores son los placeres de Ilmenitas y Ruti
10.

Ilmenita: FeTiO₃ (Fe-36.8 %, Ti-31.6 % y O₂-31.66%) impurezas Mg, Mn, Al, Ca, Cr, V, Co, Se, Nb,y Ta. - durezas 5 - 6 HB, peso específico 4.70 - 4.78 g/Cm3.

Se encuentra en granos de forma irregular, color -negro de hierro, cristales parcialmente rombóedri-cos.

La génesis de la Immenita en lo fundamental es magmática y sus manifestaciones se vinculan con las rocas básicas esecialmente se conocen también en pegmátitas e hidrotermalitas de rocas alcalinas.

Se distribuye ampliamente en las rocas de intemperismo y placeres.

Rutilo: TiO2 (Ti - 60 % O2- 40 % en peses) impurezas Fe, Nb, Ta, Cr, V, Sn, Se. variedades Ilmenorutilo hasta 36 % (Nb, Ti)205 Nigrina hasta 11 % de - Fe. dureza 6 HB, peso específico 4,3 g/cm³, hábitocristalino prismatico tetragonal y macla de codo.

El Rutilo es un mineral típicamente pospagmático se encuentra en Eclogitas, Neises, Esquistos Cristalinos, en filones de tipo Alpino, de distribuye ampliamente en los placeres.

El Titanio contenido en las rocas madres de la Ilmenita y el Rutilo, no experimenta transformaciones sustanciales en el proceso de intemperismo ya que ambosminerales son muy estables por eso en los flujos de agua el Titanio se traslada funadmentalmente en forma mecánica como mimerales propios de Titanio.

Como se aprecia en la tabla [3] las mayores concentraciones se localizan en las rocas básicas (Gabroides y Basaltos) y las más bajas (Granitos y Rocas - Ultrabásicas).

Entre las rocas Metamérficas las de mayor contenido - de Titanio son las Anfibolitas (0,82 %) y Eclogitas (0,76 %).

Otros minerales principales de Titanio así como tipos industriales de yacimientos se reflejan en las
tablas [4 y 5] que aparecen en los anexos.

CAPITULO #2

II- Características de las Materias Primas Empleadas

2.1 Arenas de Playa Mejias.

Los yacimientos de Playa Mejias se ubican al Noreste de la Provincia de Holguín, limitado al -Norte don el Océano Atlántico, al Sur con el Maci zo Montañoso Mayarí - Baracoa, al Este con el poblado de Moa y al Oeste con el poblado de Maya rí.

El yacimiento se enmarca en la zona comprendidapor los Municipios de Sagua de Tánamo y Frank -Pais.

2.2 Análisis Granulométrico.

Para realizar el estudio granulométrico de las arenas y seleccionar la clase más representativa
se realizaron los análisis experimentales. Esteanálisis consistió en la toma de 50 gramos s--proximados de material arenoso perteneciente a cada sector y sin previo tratamiento someterlo altamizado con ayuda de un juego de tamices de 0.14, 0.28, 0, 3, 0, 4 y 0, 5 mm, de este análisis resultó que el material es de granulometríafina por cuanto el contenido en las clases mayores de 0.3 es insignificante, por tal motivo seseleccionaron para realizar el estudio las si--guientes clases granulométricas.

Clase I < 0,14 mm

Clase II 0,14 - 0,28 mm

Clase III 70,28 mmm

Como resultado de la forma o grado de elaboración y la composición granulométrica de las arenas muestreadas, pue
de señalarse el gran transporte y elaboración sufridas por las mismas.

En general los granos son de dimensiones pequeñas con - variadas formas, predominando las que van desde redondea- dos a subángulosos aunque se observan granos con formas - ángulosas (Cromitas , Ilmenitas) .

El grado de redondeamiento de les granos es variable dependiendo de la composición mineralógica y el hábito cris
talinos de estos, así como de las características de la velocidad y constancia de los flujos de agua que los trans
portan, tenemos que minerales como los Anfíboles y el Rutilo conservan su forma original (alargados y en forma de pequeñas agujas), mientras que otros como el Olivino,
Epidota, Granate, Esfera y Cuarzo presentan un grado de redondeamiento mayor.

La composición granulométrica de las arenas de Playa Mejias presenta muy poca variación para los distintos secto
res, estas arenas presentan granulométrias muy finas. observandose un predominio de la fracción + 0,14 -0,28 mm
en menor cantidad la fracción menor de 0,14 mm, mientrasque la clase mayor de 0,28 mm es muy pequeña prácticamente insignificante (ver gráfico # [1] de los anexos).

Una muestra de 50 gramos del phacer Mejias fue analizadaen la academia de minaz de Freiberg cuyos resultados se muestran en la tabla #[6] que aparece en los anexos. Como se puede apreciar en los resultados obtenidos por la academia de minas de Freiberg el 80 % aproximadamente de-estas arenas está representada por la fracción más 0,1 - 0,25mm y el resto con excepción de la menor de 0,1 mm esinsignificante.

2.3 Análisis Mineralógico.

Para realizar el análisis mineralógico de las arenas de-Playa Mejias se utilizó el esquema de beneficio que se muestra en la figura [2] de los anexos.

La determinación de los minerales en cada fracción (magnética, eléctromagnética, diamagnetica pesada y ligera)se realizó empleando los siguientes métodos.

- 1. Determinación bajo la lupa bincuular Tehnival-2 de fa bricación Alemana.
- 2. Medisión de constantes ópticas por el método de inmer sión (para minerales transperentes).
- 3. Amalisis roentgeno estructural.
- 4. Reacciones microquímicas.
- 5. Análisis espectoral de emisión semicuantitativa.

Los resultados del análisis mineralogico cualitativo y cuantitativo se muestran en las tablas [7 y 8] que - aparecen en los anexos.

Para mayor información sobre los aspectos geológicos y mineralógicos de las arenas del placer Mejiss puede - remitirse a la fuente [2] cíatada en la bibliografía.

2.4 Río Cañete.

La cuenca hidrogr'fica del Río Cañete y sus alrededores limina al Norte con los poblados de Cañete y Cupey, alsur con la parte alta del Río Yamanigüey, al Este conel poblado de Yamanigüey y al Oeste con el Río Quesi—gua.

2.5 Análisis Granulométrico.

Para seleccionar las clases más representativas para elanálisis mineralógico se procedió a la realización de trabajos experimentales en los que se emplearon los siguientes tamices 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,7 y 1mm, de los resultados obtenido de los análisis granulométricos
se demuestra que la clase más representativas son las siguientes:

Clase 1 + 0, 1 - 0, 5 mm

Clase 2 + 0,5- 1 mm

2.6 Análisis Minefalógico

Para realizar el análisis mineralógico de las arenas de Río Cañete se utilizó el esquema de beneficio que se muestra em la figura [3] de los anexos.

La determinación de las minerales presente en cada fracción se realizó por los siguientes métodos

- 1. Análisis Mineralógico bajo la lupa binocular.
- 2. Análisis Espectral semicuantitativas
- 3. Reacciones Microquímicas.

Los resultados del análisis mineralógico cualitativo se muestran en la tabla #[9] de los anexos

CAPITULO #3

III- Parte Experimental.

- 3. El objetivo de nuestro trabajo consiste en realizar un estudio preliminar de las principales opqraciones que se llevan a cabo en la tecnología para la producción de Rutilo Sintético llamado proceso del Sulfato [4], las cuales son las siguientes:
 - 1. Lixiviación del material molido.
 - 2. Clarificación de la solucion.
 - 3. Precipitación de óxido de Titanio Hidratado.

Esta tecnología fue tomada en la fuente (4) enla cual aparece de una forma vacía donde no se hace referencia a parámetros tecnológicos, talescomo PH. T., consumo de ácido etc.

Lo primero que se hizo fue un estudio mineralógi co sobre las materias primas a emplear en el análisis el cual aparece reflejado en el Capítulo -# 2.

Se trabajó con dos materias primas distintas una procedente de Playa Mejias y la otra del Río Cañe te, primero se realizaron pruebas con las arenasde Playa Mejias las cuales se dececharon al comprobar mediante anádisis espectral que las muestras con las cuales estaba trabajando eran practicamente estériles de Titanio, a la otra materia prima tambien se le hizó análisis espectral del cual se conoció que estas poseian un contenido de más de 30 % de Ilmenita.

Del análisis mineralógico se concluyó que la materia prima del Rio Cañete esta constituida principalmente de Ilmenita y óxidos e hidróxidos de hieros en forma de Hematita y Goethita principalmente el contenido de otros minerales es insignificante. a partir de estos resultados se comenzó a trabajar.

Para realizar la lixiviación del material primerose conoció la termodinámica del proceso, así comoel cálculo estequiométrico del consumo de ácido sulfúrico.

3.1 Cálculo Termodinámico.

Las principales reacciones que ocurren son las - siguientes:

- 1. FeOTiO23+ 2H2SO44 > FeSO44+ (TiO) SO4+ 2H2O1
- 2. Fe203. H29st 3H2SO4(2) Fe(SO4) 3th 4H29(L)
- 3. Fe203 + 3H2SO400 -Fe(SO4) 3+ 3H29L1

Para realizar el análisis sobre la ocurrencia y -extensión de las principales reacciones que se verifican en el proceso de lixiviación se usó la -siguiente metodología de cálculo.

El método termodinámico usado fue el método de - Gibss - Helmholtz el cual se expresa en la sigui<u>en</u> te forma:

AGt - AHt -ATAS, Kj/mole

Donde:

AGt - es el cambio de energía libre del sistema a - cualquier temperatura, en Kj/mole.

ASt - es el cambio de entropia a cualquier temperatura, Kj/kmole

PHt - es el cambio de entalpia a cualquier temperatura, Kj/mole

T - temperatura, K

Los cálculos de los parámetros termodinámicos Sty-Ht se realizaron según la ecuación de Kirchhoff enla cual el cambio de entalpia se expresa:

$$\Delta H_t = \Delta H_{298} + \int_{218} dC_p dt$$
 . Kj/mole

Donde:

ΔH298 - es el cambio de entalpia en condiciones normales T= 298 K y P= 1 atm, Kj/mole

T - temperatura a la cual se realiza el cálculo, K.

ACp - variación en la capacidad calorifica, Kj/Kmole

 $\Delta \hat{S}_{298}$ - es la variación de entropia en condiciones - normales T = 298 K y P = 1 atm, Kj/Kmole

AC_p - es la variación en la capacidad calorifica, - Kj/Kmole

Para el cálculo de las magnitudes stándares AH298 y AS298 se utilizaron las siguientes expresiones.

OH298 = En AHp - En AHr. Kj/ mole

Donde:

 $\Delta H_{\rm p}^{\circ}$ - es la suma algebraica de las entalpia de las - sustancias producto , en ${\rm Kj/mole}$

PHP - es la suma algebraica de las entalpia de las - sustancias reaccionantes, Kj/mole

N - número de moles

AS298 = ≤ n ASp - ≤n ABr. Kj/Kmole

Donde:

ASP - es la suma algebraica de las entropia de lassustancias producto, Kj/Kmole

OST - es la suma algebraica de las entropia de lassustancias reaccionantes, Kj/Kmole

n - número de moles.

El cálculo de la capacidad calorifica se realizó - según:

ACp = & n ACpp - & An Cpr , Kj/Kmole

Donde:

△Cpp - es la suma algebraica de las capacidades calo ficas de las sustancias producto, Kj/Kmole

ACpr - es la suma algebraica de las capacidades - calorificas de las sustancias reaccionantes Kj/Kmole

N - número de mole

Los datos termodinámicos usados para el cálculo así como los resultados del mismo aparecen en las tablas #[10 y 11] de los anexos.

3.2 Cálculo estequiométrico del consumo de H2SO4

Datos Necesarios para el cálculo

MM-Fe = 56
$$\rho = 1.84 \text{ g/cm}^3$$

MM-Ti = 48

MM-02 = 16

MM-H = 1

MM-S = 32

Para realizar el cálculo se consideró una masa inicialde 100 gramos

Conociendo que en el material inicial existe un 30 % -- de Ilmenita.

Donde:

me- masa del elemento

mt- masa total

Despejando.

$$m_{feOTiO_2} = \frac{ley.mt}{100}$$
, sustituyendo

$$m_{\text{FeOTiO}2} = \frac{30.100}{100} = 30 \text{ g.}$$

Luego por relación estequiométrica se puede conocer el ${
m H}_2{
m SO}_4$ para la lixiviación de la Ilmenita

$$\frac{n_{\text{FeTiO3}}}{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac{1}{-2} \quad \text{como} \quad n = \frac{m}{MM}$$

Donde:

n = a cantidad de sustancia

m = a masa del compuesto

MM= a masa molar del compuesto

Sustituyendo

$$\frac{m_{\text{FeTiO}_3}}{m_{\text{FeTiO}_3}} = \frac{m_{\text{H2SO}_4}}{2m_{\text{H2SO}_4}}$$
, despejando

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{m_{\text{FeTiO}_3.2\text{MMH}_2\text{SO}_4}}{\text{MMFeTiO}_3}$$

Para hallar la masa molar del FeTiO3 y del H2SO4

Sustituyendo

$$m_{\rm H_2SO_4} = \frac{30 \cdot 196}{152} = 38,6 \, \rm gramos$$

Conociendo que:

$$V = \frac{m}{\rho}$$

Donde:

V = volumen, m³
m = a la masa en gramos

P = Densidad, gramos/cm3

Sustituyendo

$$V = \frac{38.6}{1.84} = 20.97 \text{ cm}^3$$

Asumiendo que en el mineral existe un 70 % de hierro el que se encuentra en forma de Hematita.

$$m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{70 \cdot 100}{100} = 70 \text{ gramos}$$

Per relación estequiométrica se puede cálcular el

H2SO4 para la lixiviación de la Hematita

$$\frac{n_{\text{Fe}20_3}}{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{m_{\text{Fe}2^{\circ}3}}{m_{\text{H}2^{\circ}2^{\circ}3}} = \frac{m_{\text{H}2^{\circ}2^{\circ}4}}{m_{\text{H}2^{\circ}2^{\circ}4}} \text{ despejande}$$

$$^{\text{m}}\text{H}_{2}\text{SO}_{4} = \frac{^{\text{m}}\text{F}_{2}\text{O}_{3}}{^{\text{MM}}\text{F}_{2}\text{O}_{3}} = \frac{^{\text{3MM}}\text{H}_{2}\text{SO}_{4}}{^{\text{MM}}\text{F}_{2}\text{O}_{3}}$$

Para cálcular la masa molar de la Hematita

Fe203

160 g/mole, sustituyendo

m
H₂SO₄ = $\frac{70.294}{160}$ = 128,6 g, luego

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{128.6}{1.84} = 69.9 \text{ cm}^3$$

$$V_{\rm H_2SO_4} = 20.97 + 69.9 = 90.87 \, \rm cm^3$$

Después de saber la posibilidad de ocurrencia de las principales reacciones y haber hecho el cálculo del-consumo de ácido se podía empezar a lixiviar el material.

3.3 Lixiviación.

Se tomó una muestra de 40 gramos de un concentrado - de Ilmenita procedente de Rio Cañete el cual fue pul verizado.

El mineral fué sometido a disclusión ácida en un Beaker a temperatura iguál 200 c donde se agitó con
un agitador de vidrio durante un tiempo de dos horas
para estos se emplearon 100 ml de H2504 concentradoaquí se trabajó con un exceso de ácido para que la reacción fuese completa y rápida, además podrian existir otros elementos consumidores de H2504 los cuales no se tuvieron en cuenta en el cálculo del ácido necesario, luego de la lixiviación se procedió
al proceso de separación líquido - sólido ya que todo el material no se lixivia, para esto se uso elmétodo decantación.

3.4 Clarificación

Despues de la separación líquido-sólido en la solución se encontraban algunas materias en - suspensión para viabilizar la separación y - asentamiento como agente cuagulante se uso el Na2S en proporción de un gramo, posterior a - la sedimentación de estas particulas que se - encontraban en suspensión se le añadió agua a la solución para poderlo filtrar ya que esteblicor ácido destruye el papel de filtro, posterior a la filtración el licor clarificado - fue llevado a la precipitación.

3.5 Precipitación

Para realizar esta etapa se procedió al cálculo del PH de precipitación del Ti4+,Fe2+yFe3+Cálculo del PH de precipitación.

Datos:

$$K_W = 10^{-14}$$

$$L_{\text{Fe}(OH)_2} = 1.64 \cdot 10^{-14}$$

$$L_{\text{Fe}(OH)_3} = 1.1 \cdot 10^{-36}$$

$$PH = \frac{1}{n} \left(l_g L - n l_g K_w - l_g a_{met} \right)$$

Donde:

n - Valencia de metal

L - constante del producto de solubilidad

Kw- Constante iónica del agua

amet- Actividad del metal

$$PH_{T_1}4+ = 1/4 (1_g 1.10-30 - 41_g 10^{-14}) = 5.7$$

$$PH_{Fe}^{2+} = 1/2 (lg 1,64 \cdot 10^{-14} - 2lg 10^{-14}) = 6,6$$

$$PH_{Fe}^{3+} = 1/3 (lg 1,1 \cdot 10^{-36} - 3lg 10^{-14}) = 1,3$$

Con el cálculo del PH de precipitación del Ti4+, Fe2+ y Fe3+ se procedió a la precipitación.

En esta etapa se realizaron dos ensayos. el primero se realizó a un PH = 2 - 3, se tomaron -50 ml de agua la cual se puso a ebullir luego se añadió 100 ml de licer lo cuales se mezclaron con la ayuda de la agitación manual realizada con un agitador de vídrio, sin obtener ningún resultado en el segundo ensayo se reajusto el PH = 6añadiendo NaOH y verificando en un papel indicador, se pusieron a ebullir 50 Ml de agua y se le añadió 100 ml de solución batiendo intensamentela solución con un agitador de vídrio apareció un precipitado de color amarillento, la solución fue filtrada y lavado el precipitado, este se seco en la estufa a una T = 75 c. el precipitado seco fue llavado a la fabrica "P.S.A", donde sele hizó análisis de hierro el cuál arrojó que poseía un contenido de Fe = 8.79 %.

3.6 Cálculo de Extracción Durante la Lixiviación

Después de realizado el proceso de lixiviación se le realizó análisis químico (de Titanio e Hierro),
al material inicial y a las colas producto de la lixiviación del cual se pudo conocer que en el mate
rial inicial existía un contenido de Titanio iguala 7.9 % de hierro un contenido mayor del 20 % y enlas colas un contenido de Ti = 6.8 % e hierro igual
a 19.8 % con estos resultados se procedió al cálculo de la extracción utilizando las siguientes expre
sión de cálculo.

$$6 = \frac{C_1 - C_f}{C_1}$$
 . 100 , %

Donde:

Ci - Concentración en el material inicial, %

Cf - Concentración en las colas de alixiviación

Sustituyendo

$$6 = \frac{7.9 - 6.8}{6.8} = 13.9 \%$$

3.7 Cálculo Económico

D. 7 Durante los expe

Durante los experimentos se consumieron 100 ml de - H₂SO₄ y 200 g. de NaOH los cuales tienen un costo - de 57 \$ y 12,90 \$ respectivamente para un costo - total de \$ 69.

CAPITULO #4

IV- Análisis de los Resultados

4.1 Lixivación.

Según el cálculo termodinámico aplicamos el método de Gibbs - Helmholtz se puede argumentar que las reacciones que tienen mayor probabili -dad de ocurrencia durante el proceso de lixivia ción es la disolución de la Ilmenita con un G= -2855263.3 Kj/mole y la lixiviación de la -Hematita con un G = -150,2 Kj/mole viendose favorecida la primera con el aumento de la temperatura, en la práctica bajo las condiciones con que se trabajó T = 200 c y P = 1 atm se logro una extracción igual a un 13,9 % de Titanio. del hierro no se puede calcular con exacti tud la extracción perque en el material inicial existe mucho hierro mayor del 25 % y el equipodonde se realizó el análisis químico no regis-traba contenidos superiores a estos, pero si se pudo conocer que en las colas de alixiviación existía un 19.8 % de hierro .

4.2 Precipitación.

Según los cálculos teóricos realizados considerando la amet = 1 PH de precipitación del Ti⁴⁺-es 5,7, Fe²⁺ PH = 6,6 y Fe³⁺ PH= 1,3, como se -puede apreciar esta es una etapa difícil dondehay que controlar muy bien el PH del medio para evitar la precipitación conjunta del Ti⁴⁺ y elfe²⁺ en la práctica a un PH cercano a 6 se obtubo un precipitado amarillento al cual se le -

realizó análisis de hierro y el mismo arrojó un contenido de Fe = 8,79 %. CONCLUSIONES

Conclusiones:

De los resultados obtenidos durante la realización - del Trabajo de Diploma se puede concluir lo siguiente:

- 1.- La lixiviación del Titanio bajo las condicionesen que se realizó el trabajo T = 200 c y P = 1 atm es muy pobre solo de 1 %.
- 2.- La precipitación es una etapa crítica donde hayque controlar muy bien el PH del medio para evitar la precipitación de impurezas junto con el -Titanio.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:

- 1.- Realizar estudios futuros utilizando otras condiciones durante la lexiviación, mayor-presión y mayor temperatura.
- 2.- Realizar un análisis químico integral de las arenas de Rio Cañete y Playa Mejias.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- BETEJTIR.A " Curso de Mineralogía " . Segunda edición. Moscú, Editorial MIR 1970.
- 2.- CAUTO R. J " Estudio de la Distribución de -los principales Elementos y Minerales Meniferos acompañante del Placer Mejias " Trabajo -de Diploma 1989.
- 3.- DANA, J " Manual de Mineralogía " Tercera Edición 1969.
- 4.- FORTIN .T " Revista Tecnológica # 3 Página 27 28 Noviembre de 1962
- 5.- GONZALEZ .M " Estudio y Evaluación de los Concentrados Ilmeniticos de Río Cañete y sus Alrededores. Trabajo de Diploma Moa 1992.
- 6.- LVOVOY .VN " Metalúrgia Termiquímica " Moscú, Metalúrgia 1982.
- 7.- ZELIKMAN A.N " Teória de los Procesos Hidromé talurgicos, Metalúrgia

ANEXOS

TABLA # 1

Producción Mundial de Concentrado de Ilmenita y Titanio (en Miles de Toneladas).

Países	1989	1990	1991	1992
Australia	988,0	1040,0	853,000	915,000
Canadá	832,0	850,0	563,000	500,000
Malasia	258,0	250,0	163,000	200,000
Sudafrica	616,0	640,0	687,000	690,000
CEI	230,0	230,0	235,000	235,000
EUA	755.0	755,0	751,000	849,000
Otros(Brasil, India, China, Sir Lanka)	314,0	320,0	382,000	410,000
Noruega	392,0	400,0	237,000	250,000
Total	3,630,0	3,730,0	3,100,000	3,200,000

TABLA # 2

Producción de Rutilo (Miles de Toneladas).

		mes de la companya d		
Países	1989	1990	1991	1992
Australia	253,0	285,0	191,000	180,000
Sierra Leona	122,0	125,0	146,000	130,000
Sudafrica	56,0	70,0	71,000	75,000
CEI	10,0	10,0	9,000	10,000
Brasil, India , Sir Lanka	11,0	13,0	13,000	15,000
Total	452,0	503,0	430,000	410,000

Rocas	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ultrabásica	0,006	0,03	0,03	0,30	416
Gabro	0,58	1,38	0,9	0,68	
Diorita	0.5	***	0,8	0,60	
Granito	0,23	0,12-0,34	0,23	0,17	entitelitere to retroliterestions
Sienita y Sienita Nefeliales	0,52	0,35	Marke is mentional physical and additional and a second seco	0,41	commenced to emphase their emphase
Baselto	0,82	**	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	0,9-1	dia-
Basaltos: Tobíticos		10.0	dink	1,2	reconstitute di autopolitazioni
Arcillas Argilitas y Esquistos Arcillosos		0,46	0,45	0,47	0,44
Arenas Aleurolitas, Areniscas		0,15	**	0,3	0,2
Carbonatadas	entalisatelijas vesitas niņts — mint anguliu— uptro-uptro-uptro-uptrijes (try min Additi	0,04	man manage a franch en antenan sega en	0,12	0,04
Andesitas	0,46	ette -klinkelitekki keserikur -liljanililar valgenelijate. Euro-husengaaj agar-	their Accommission (All A. C. Saldbrooms an	0.5	modern video - me i podičio (27ks celebros) Primi

(1) Daly (1936)

(2) Ture kian(1961)

(3) Veno gradov (1962) (4) Benis (5) (1972)

TABLA # 4

Otros Minerales Principales de Titanio.

Minerales	ri02 (%)=	Algunes propiedades físicas de interés	Tipo genético Princi- pal.
A- Anatasa	94,05-	Cristales bipiramidales carmelita - hasta negro D= 5 - 6HB Ge= 3,9 g/Cm ³	Corteza de intemperismo
(TiO ₂)	99,05		Brasil
B- Leucoxeno (fun damentalmente pro ducto de la alte- ración hipergeni- ca de la Ilmenita)	61,90	Granos aislados a veces redondeados - blanco grisaseo amarillo hasta carmeli ta D= 5 - 6HB Ge= 3.7 - 4.2 g/Cm ³	Placeres (Australea) Arenisca (Ex URSS)
C- Laparita	38,3 -	Frecuentemente Cristales cúbicos negro hasta gris-negrusco. D= 5,5-6 HB D= 5,5-6 Ge= Ge= 4,75-4,89 g/ Gm3	Magmáticos en Sienitas
(Na,Co,Ca)	41		Nefeliticos (Ex URSS)
D- Perouskita	38,7 -	Generalmente cristales cúbicos gris -	Piroxenitas y alivinitos
(CaTiO3)	57,75	negrusco y rojo	Nefeliticos (Ex URSS)
E* Tetanita, Esfena (Ca TiSiO ₄)	32,57-	Cristales aplastados e inclinados - amarillentos. Ge= 3,3 - 3,6 D= 5-6 HB	Recas alcalinas (Ex URSS)

TABLA # 5

TIPOS INDUSTRIALES DE YACIMIENTOS.

Tipo de Yacimiento		Componentes Industriales Principales y Accesorio	Ti02 (%)	Ejemplos
Magmáticas	Ilmenito -Titanomagnetico en Gabros.	Fe, Ti,F ,Se a veces P	12 - 18	Urales ex URSS
	Ilmenito -Titanomagneticos -Ilmenitico en gabro - No ritas y Tractolitas.	Ti, Fe, V , Se a veces P	7 - 23	USA, Noruega ex URSS
	Ilmenito -Hematíticos en - anortositas	T1, V	32	Canadá
	Lopariticas en luyaukitas, Fayalitas y ortitas	Tk, Nb, Ta, Ti	1 - 3	Ex URSS
Exógenos	Corteza de intemperismo con Ilmenita, anatasa y Rutilo (residuales)	Ti, V, Se	3 = 20	Ex URSS - Brasil
	Placeres Aluviales. Aluvia- les lacostres y Aluviales - deluviales de Ilmenita y Rutilo.	Ti, V, Se	0,5 - 20	Ex URSS - Sie- rra Leona
	Marino costeros de Ilmenita Leucoxeno y Rutilo (antiguos y contemporaneos)	Ti, Zr, Tk, Se, a veces Sn y Th	0,5 - 35	Australea, In- dia, Ex URSS
Metamor- ficos	Areniscas con Leucoxeno o - Ilmenita.	Ti, Nb?, Zr	8 -10	EX URSS
	Ilmenito - Magnetíticos en- gabro - antibolitas	Ti, Fe, V, Se, a veces	12	Finlandia

TABLA # 6

Composición Granulométrica según la Academia de Minas de Freiberg.

No.	Diametro de los granos (mm)	Contenido en cada fracción(%)
7	0-0-1	18,66
2	0,1 - 0,2	75,41
3	0,2 - 0,25	5,48
4	0,25-0,4	0,33
5	0,4 - 1,0	0,07
6	1,0	0,05

TABLA # 7

Análisis Cualitativo de Playa Mejias.

Tipo de Fracción	Minerales
Fracción Ferromagnética	Magnetita, Ilmenita, - Titanomagnetita, Horn- blenda, Leucoxeno, - Granate, Hematita.
Diamagnética y Paramagnetica	Picotita, Ilmenita, Eng tatita, Diopsido, Grans te, Titanita, Limenita, Turmalina, Leucoxeno, He- matita, Barita, Augita, epidota. Distena.

TABLA # 8

Análisis Miperológico Cuantitativo de Playa Mejias.

Minerales	%
Ilmenita	26,3
Leucoxeno	2
mitanita	0,54
Magnetita	19,1
Titanomagnetita	0,7
Hematita	1,5
Limonita	1,0
Picotita	11,2
Cromita	6,5
Enstatita	8,9
Diopsido	7,2
Augita	1
Hornblenda	1,3
Granate	3,3
Distems.	2,8
Epidota	4,7
Turmalina	0,7
Barita	1,3

TABLA # 9

Análisis Mineralógico Cualitativo de Rio Cañete.

Tipo de Fracción	Minerales
Magnética	Magnetitas, Oxido e Hidróxido de Hierro.
E lectromagnética	Ilmenita, Óxidos e Hidróxidos de Hierro.
No Magnética	Plageoclasas, Cuarzo, Granate.

TABLA # 10

Datos Termódinamicos Usados.

Elementos	AH(KJ/mole)	AS(KJ/mole)	CP=a a	+bt+ct bx103	2KJ/Kmole 6x105
Fe ₂ 0 ₃	- 831,7	0,087	0,09	0,07	- 0,014
FeSO4	- 925,9	0,12	0,09	-	-
Fe0.T103	- 29,74	0,058	0,05	0,006	- 0,008
Fe2(SO4)3	-2586,6	0,30	0,27	-	
H ₂ 0	- 286,2	0,070	0,07	#9	600
H ₂ SO ₄	- 814,0	0,156	0,001	-	•
TiO(SO4)	- 943,1	0,05	0,07	-	-
Fe ₂ 0 ₃ H ₂ 0	- 826,6	0,09	0,008	0,00016	•

TABLA # 11

Resultado del Cálculo Termodinámico.

No.	AHreet(KJ/mole)	AG (KJ /mole)
1	- 4722478,77	- 150,2
2	- 11162,475	2057,8
3	- 1282538,3	- 2855263,3




GRAFICO # 2

Esquema de beneficio usado para el análisis mineralógico (Playa Mejias).

METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:




GRAFICO # 3

Esquema de beneficio usado para análisis mineralógico (Rio Cañete)

